

769 ANTIRUGGINE ROSSO OSSIDO 769 BASE TINTABILE 780 GRIGIO RAL 7035

DESCRIZIONE	L'Antiruggine RUST-OLEUM® Rosso Ossido 769, 780 grigio e 769-08 Tintabile è a base di resine alchidiche modificate all'olio di pesce, il prodotto contiene fosfati di zinco, pigmenti anticorrosivi ed è esente da piombo e cromati.
UTILIZZO RACCOMANDATO	L'antiruggine RUST-OLEUM 769/769-08 è concepito per essere applicato su acciaio arrugginito, preparato manualmente. Inizialmente pensato per essere applicato a pennello, può essere applicato anche a rullo o a spruzzo. Il 769/769-08 può essere applicato su superfici leggermente umide e fornisce una protezione in ambiente industriale mediamente aggressivo, può essere seguito da una seconda mano di fondi RUST-OLEUM 769/1060/1080/1060-08 o di finitura RUST-OLEUM Alkythane® o CombiColor
INFORMAZIONI TECNICHE	Aspetto: opaco Colore : 769 Rosso ossido/769-08 bianco/769-06 giallo/769-05 rosso Densità : 1,35 Kg/litro Extra secco : 50,3% in volume Viscosità: 76-78 Unità KU/ Krebs Stormer a 20°C Valori di VOC: 364 g/l Spessore del film raccomandato : 35 µm secco, sia 70 µm umido Tempo di essiccazione : 20°C/50% U.R. 10°C/60%U.R. 30°C/50%U.R. Al tatto : 4 ore 16 ore 3 ore Manipolabile : 8 ore 24 ore 6 ore Ricopribile : dopo 24 ore dopo 36 ore dopo 24 ore Indurimento completo : 8 giorni 14 giorni dopo 6 giorni Resistenza al calore : 120°C (calore secco).
RESA	Teorica: 14,5 m ² / l per 35 µm di film secco La resa dipende da numerosi fattori come la porosità e la ruvidità del supporto e dalle perdite di prodotto durante l'applicazione.
NOTE	Spessore massimo della pellicola secca per strato: 60 µm secco, 120 µm umido
PREPARAZIONE	Sgrassare ed eliminare le sporcizie con un pulitore alcalino ND 14 oppure lavaggio ad alta pressione con detergente appropriato. Per dei risultati ottimali, eliminare la ruggine, le scaglie di ruggine, la calamina e le vecchie pitture non aderenti mediante spazzolatura ST2 1/2 (ISO 8501-1 : 1998), o con leggera sabbatura (Sa1). La superficie deve essere pulita e asciutta durante l'applicazione.
PRECAUZIONI D' UTILIZZO	Per ottenere una buona omogeneità, mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	Temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto tra i 5 e 35° C, umidità relativa inferiore all'85%. La temperatura del supporto deve essere almeno di 3° C superiore al punto di rugiada.

769 ANTIRUGGINE ROSSO OSSIDO
769 BASE TINTABILE 780 GRIGIO RAL 7035

APPLICAZIONE DILUIZIONE	Pennello : Rullo: Spruzzo Tradizionale: Spruzzo Airless : Pulizia :	fino al 10% in volume di Diluente RUST-OLEUM 633 Pennelli a pelo lungo in seta naturale. fino al 10% in volume di Diluente RUST-OLEUM 633 Rulli in poliamide, lunghezza setole 8-12 mm. Le applicazioni a rullo possono richiedere 2 mani per ottenere lo spessore del film a secco raccomandato. 10-20% in volume di Diluente RUST-OLEUM 641 tazza a gravità e a pressione Diametro ugello: 1,2 – 2,8 mm pressione: 2- 4 bars Diluire leggermente se necessario con Diluente RUST-OLEUM 641. Attrezzatura pneumatica o elettrica Diametro ugello : 0,013-0,015 inch Pressione : 130-200 bars Utilizzare il Diluente RUST-OLEUM 160, idrocarburi aromatici o acquaragia.
SICUREZZA	Consultare la « Scheda di sicurezza » unitamente alle informazioni che appaiono sulla confezione.	
DURATA	5 anni a partire dalla data di produzione (indicata sulla confezione) per latte mai aperte, immagazzinate in ambiente secco, al riparo dai raggi del sole ed a temperature comprese tra i 5 e i 35° C.	

Sulla base delle nostre informazioni, i dati tecnici, e le istruzioni per l'uso contenute in questo documento sono corrette e vi sono comunicate onestamente. Il contenuto di questo documento non costituisce in alcun modo una garanzia, esplicita o implicita, delle prestazioni di questi prodotti. Dato che le condizioni di utilizzo e il modo in cui il nostro materiale sarà utilizzato sfuggono al nostro controllo, possiamo soltanto garantire che questi prodotti sono conformi alle norme di qualità. La nostra eventuale responsabilità si limiterà alla sostituzione della merce difettosa. Tutte le informazioni tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. " Per le avvertenze, riguardanti igiene e sicurezza, vi preghiamo di consultare le schede dei dati sulla sicurezza, disponibili a richiesta presso i nostri servizi tecnici".