

SCHEDA TECNICA**PEGAPRIM ISOFIX**

Data : 01/04

Edizione : 01

Numero : TF - 121

DESCRIZIONE

Primer d'adesione universale ultra isolante ad essiccazione rapida a base di gommalacca, in fase solvente.

APPLICAZIONE

Per interno ed esterno.

Adesione su metallo (rame, bronzo, acciaio inox), superfici lisce (vecchie superfici in pittura, formica). Isola le macchie di catrame, fuliggine, graffiti, umidità. Blocca la trasudazione del legno. Rinforza i supporti porosi (legno, gesso...).

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Essiccazione molto rapida. Film chiuso e ben aderente, maschera gli odori, ricopribile con gran parte delle pitture decorative in fase acquosa o solvente.

Può essere applicato a temperatura negativa.

DATI TECNICI

Legante	:	gommalacca
Aspetto	:	satinato
Luminosità (60°)	:	circa 10
Colori	:	bianco
Materia secca (ASTM, D1644 / a)	:	volume : circa 30% peso : circa 54%
Densità (ASTM, D1475, 20° C)	:	circa 1,2 g/cm ³
Tenore in VOC (composti organici volatili)	:	max 550 g/l
Resa	:	10 mq/l per strato
Spessore della pellicola umida	:	100 microns (cons. 10 mq/l)
Spessore della pellicola asciutta	:	30 microns (cons. 10 mq/l)
Tempo di asciugatura fuori polvere	:	15 minuti
(Per temperatura 20°C ricopribile per U.R. 60%)	:	45 minuti completamente indurito : circa 1 giorno
Punto di infiammabilità (DIN53213)	:	17°

DATI DI APPLICAZIONE

Condizioni di applicazione	: > - 15° C U.R. < 85%
Diluizione	: in caso di evaporazione troppo rapida o applicazione pistola aggiungere 2% alcool denaturato.
Pulitura degli strumenti	: alcool denaturato.
Airless	: ugello : 0,015 pressione:150-200 bars
Pistola a spruzzo convenzionale	: diluire con circa il 2% di alcool denaturato
Pennello	: applicazione non diluito
Rullo	: applicazione non diluito

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere secco e pulito, eseguire l'operazione di sgrassaggio dove fosse necessario; le impurità dovranno essere totalmente eliminate.

I nodi del legno dovranno essere isolati preventivamente con una prima mano di Pegaprim Isofix. In caso di finitura a base solvente eseguire un test di tolleranza.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Codici di trasporto	:	UN 1263,Pittura, Quantità limitata Etanolo,3,III Disposizione speciale 640 (G).
Confezionamento	:	1 – 5 l.
Stabilità allo stoccaggio	:	36 mesi in ambiente fresco, secco al riparo dal gelo e nel sua confezione chiusa.
Classificazione AFNOR	:	famiglia I, classe 9a

Sulla base delle nostre informazioni, i dati tecnici, e le istruzioni per l'uso contenute in questo documento sono corrette e vi sono comunicate onestamente. Il contenuto di questo documento non costituisce in alcun modo una garanzia, esplicita o implicita, delle prestazioni di questi prodotti. Dato che le condizioni di utilizzo e il modo in cui il nostro materiale sarà utilizzato sfuggono al nostro controllo, possiamo soltanto garantire che questi prodotti sono conformi alle norme di qualità. La nostra eventuale responsabilità si limiterà alla sostituzione della merce difettosa. Tutte le informazioni tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. " Per le avvertenze, riguardanti igiene e sicurezza, vi preghiamo di consultare le schede dei dati sulla sicurezza, disponibili a richiesta presso i nostri servizi tecnici".