

PEGAPRIM XPRESS

SCHEDA TECNICA

Data : 01/04
Edizione : 01
Numero : TF - 119

DESCRIZIONE

Primer d'adesione isolante ad essiccazione rapida a base di resine acriliche in fase acquosa.

APPLICAZIONE

Per interno ed esterno.

Adesione su metallo (acciaio, zinco, alluminio, galva), superfici lisce e dure (PVC, polyester, Formica). Consolida i supporti porosi (muratura, legno, gesso...). Isola le macchie (catrame, fuliggine, graffiti, umidità). Per i casi più difficili utilizzare Pegaprim Isofix

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Essiccazione rapida. Pellicola flessibile, isolante con ottimo potere coprente, film aderente e chiuso. Ricopribile con la maggior parte di pitture decorative in fase acquosa o solvente.

DATI TECNICI

Legante	: resine acriliche/alchidiche
Aspetto	: satinato
Luminosità (60°)	: +- 15
Colori	: bianco (tintabile con paste pigmentate universali)
Materia secca (ASTM, D1644 / a)	: volume : circa 39% : peso : circa 52%
Densità (ASTM, D1475, 20°C)	:circa 1,26 g/cm ³
Tenore in VOC (composti organici volatili)	: max 30 g/l
Resa	: 10 mq/l per strato
Spessore della pellicola umida	:100 microns (cons. 10 mq/l)
Spessore della pellicola asciutta	: 30 microns (cons. 10 mq/l)
Tempo di asciugatura fuori polvere	: 30 minuti
(Per temperatura 20°C ricopribile per U.R. 60%)	: 1 ora completamente indurito : 2 giorni
Punto di infiammabilità (DIN53213)	: non infiammabi

DATI DI APPLICAZIONE

Condizioni di applicazione	: > 5°C e U.R. < 80%
Diluizione	: acqua
Pulitura degli strumenti	: acqua
Airless	: ugello : 0,011-0,013 pressione:150-200 bars, se necessario diluire con acqua.
Pistola a spruzzo convenzionale	: diluire con acqua
Pennello	: preferibilmente non diluito
Rullo	: preferibilmente non diluito

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere secco e stabile, eseguire l'operazione di grassaggio dove fosse necessario; le impurità dovranno essere totalmente eliminate.

Consolidare la struttura in legno se necessario con un prodotto d'impregnazione come Adex, i nodi dovranno essere preventivamente isolati con Pegaprim Isofix. Le vecchie pitture in buone condizioni dovranno essere carteggiate al fine di assicurare una eccellente adesione.

In caso di applicazione per l'isolamento delle macchie è consigliabile rispettare un tempo più lungo di essiccazione prima di ricoprire.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Codici di trasporto	:	Classificazione ADR : nessuna/Codice UN : nessuno
Confezionamento	:	1 – 5 l.
Stabilità allo stoccaggio	:	24 mesi in ambiente fresco e secco al riparo dal gelo e nella sua confezione chiusa.
Classificazione AFNOR	:	famiglia I, classe 7b

Sulla base delle nostre informazioni, i dati tecnici, e le istruzioni per l'uso contenute in questo documento sono corrette e vi sono comunicate onestamente. Il contenuto di questo documento non costituisce in alcun modo una garanzia, esplicita o implicita, delle prestazioni di questi prodotti. Dato che le condizioni di utilizzo e il modo in cui il nostro materiale sarà utilizzato sfuggono al nostro controllo, possiamo soltanto garantire che questi prodotti sono conformi alle norme di qualità. La nostra eventuale responsabilità si limiterà alla sostituzione della merce difettosa. Tutte le informazioni tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. " Per le avvertenze, riguardanti igiene e sicurezza, vi preghiamo di consultare le schede dei dati sulla sicurezza, disponibili a richiesta presso i nostri servizi tecnici".