

TARMACOAT 6100

DESCRIZIONE

Rust-Oleum® Tarmacoat è una pittura acrilica elastica in fase acquosa che può essere utilizzata su innumerevoli supporti.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Per uso all'esterno ed all'interno, eccellente resistenza ai raggi UV ed alle intemperie, può essere applicata direttamente su superfici leggermente umide, rapida essiccazione si ricopre dopo una sola ora, membrana stagna, molto elastica.

UTILIZZI RACCOMANDATI

Rivestimento per asfalto, calcestruzzo, pavimentazioni, bitume, strisce per i parcheggi, marcatura sui campi da tennis, aree giochi e numerosi altri impieghi.

DATI TECNICI

Aspetto;	Finitura opaca vellutata
Colore:	Tinte standard: bianco, giallo sicurezza, rosso mattone, verde medio, blu medio, grigio chiaro e grigio medio.
Peso Specifico:	1,3 ± 0,1
Residuo secco in volume e in peso:	66%
Spessore del film raccomandato:	80 microns secco, pari a 120 microns umido.
Punto di infiammabilità:	Non infiammabile
Tenore in VOC:	2 g/l
Miscela pronta all'uso	2 g/l
Categoria:	A/i
Valori limiti in EU:	140 g/l (2010)

Tempi di essiccazione: 20°C / 60% U.R.

Al tatto:	30 minuti
Sovraverniciabile:	1 ora (traffico pedonale il più leggero possibile)
Secco in profondità:	Il prodotto arriva ad un livello di indurimento sufficiente in 24 ore circa per sopportare un traffico leggero (biciclette, autovetture) ma sono necessarie 48 ore per un uso totale della zona verniciata (camion, carrelli). Il freddo e l'umidità ritardano l'essiccazione e l'indurimento.

RESA

Teorica per mano: 4 m²/lt su asfalto – 8 m²/lt su cemento
La resa dipende da numerosi fattori quali la ruvidezza e la porosità del supporto, così come le perdite legate direttamente all'applicazione. Sull'asfalto la resa è di circa 4 m² per litro.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Assicurarsi che la superficie sia pulita, sana ed asciutta. (E' accettabile una leggera umidità). **Tarmacoat** si può applicare su vecchie pitturazioni dopo l'eliminazione di tutte le parti friabili non aderenti e dopo carteggiatura qualora i supporti fossero lucidi.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

Allo scopo di assicurare una buona omogeneità, il prodotto deve essere mescolato accuratamente prima dell'utilizzo.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Applicare a pennello o a rullo pelo medio per prodotti all'acqua. Non diluire
Una mano è generalmente sufficiente, ciononostante una seconda mano è consigliata su supporti molto porosi o molto ruvidi, o per una durata superiore.

Pulizia: Pulire il materiale impiegato con acqua calda e sapone prima dell'indurimento del prodotto.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Non applicare all'esterno in caso di rischio di pioggia o gelo o se la temperatura è inferiore a 10°C.
Umidità Relativa inferiore all'85%

NOTE

Non applicare su zone soggette ad un permanente ristagno di acqua.

SICUREZZA

Consultare le Schede Dati di Sicurezza e le informazioni di Sicurezza impresse sull'etichetta delle latte

DURATA / CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAGGIO

2 anni a partire dalla data di produzione (indicata sulla confezione) nell'imballaggio originale immagazzinato in luoghi asciutti e in locali ben ventilati, al riparo dai raggi diretti del sole ed a temperature comprese fra 5 e 35°C.

Sulla base delle nostre informazioni, i dati tecnici, e le istruzioni per l'uso contenute in questo documento sono corrette e vi sono comunicate onestamente. Il contenuto di questo documento non costituisce in alcun modo una garanzia, esplicita o implicita, delle prestazioni di questi prodotti. Dato che le condizioni di utilizzo e il modo in cui il nostro materiale sarà utilizzato sfuggono al nostro controllo, possiamo soltanto garantire che questi prodotti sono conformi alle norme di qualità. La nostra eventuale responsabilità si limiterà alla sostituzione della merce difettosa. Tutte le informazioni tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. " Per le avvertenze, riguardanti igiene e sicurezza, vi preghiamo di consultare le schede dei dati sulla sicurezza, disponibili a richiesta presso i nostri servizi tecnici".